

Kuupäev : 20.05.19	Visuaalse ülekontrolli nõuded masinaga tugevussorteeritud materjalile (C24M)
Lahtine oks/ oksaauk	Piirangud puuduvad.
Paksust mitteläbivad lõhed ²	Pooldest paksusest väiksemaid lõhesid võib mitte arvestada ³ . Lõhe ei või olla pikem kui ¼ laua pikkusest.
Paksust läbivad lõhed ²	Lubatud ainult otsalõhe, mis pole pikem kui laua laius.
Maksimaalne kõverus ⁴ 2 m pikkuse kohta	Pikikaardumus: 10 mm Serva pikikaardumus: 8mm Keerdumus: 2 mm / 25 mm laiusel Kõmmeldumus: Piirangud puuduvad
Poomkant ja mehaanilised vigastused	Poomkant ei tohi olla suurem kui 1/3 pikkusest.
Vaigupesad	Piirangud puuduvad.
Sissekasvanud koor	Piirangud puuduvad.
Värvimuutus	Sine ja mädanik pole lubatud.
Putukakahjustus	Pole lubatud.
Niiskussisaldus	18 ± 2 %
Pinnakvaliteet	<p>Hööveldamata pind vastavalt standardis lubatud tolerantsidele: Paksuses ± 1 mm Laiuses ± 1 mm Pikkuses -0/+1 mm</p> <p>Hit ja miss lubatud, kui mõõt kõigub standardis lubatu piires.</p>
	<p>Sorteerimisel lubatud 5% kõrvalekalle ülekontrolli nõuetest.</p> <p>² Lõhede pikkus on seotud niiskussisaldusega ning seetõttu kehtivad antud piirid vaid sorteerimise ajal.</p> <p>³ Lõhe sügavuse mõõtmiseks sobiv vahend on 0,2 mm lehtkaliiber.</p> <p>⁴ Kuna kõverdumist mõjutab niiskussisaldus, on antud piirid kehtivad vaid sorteerimise ajal.</p>

PLUIDUKKODA
www.pluidukoda.eu